



Gess-Col

Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di MuroPanel

Adesivo poliuretanico monocomponente, igrodurente reattiva con l'umidità. Elevata esistenza all'acqua secondo EN 204/205 e all'alta temperatura. Indicato come collante per il pannello di cartongesso MuroPanel del sistema CassoMuro grazie alla sua ottima adesione al rigonfiamento controllato.

Disponibile in flacone da 0,5 Kg.

Campi d'applicazione

Colla specificatamente studiata per la l'incollaggio del pannello MuroPanel del sistema CassoMuro. Il suo indurimento avviene quando l'adesivo entra in contatto con l'umidità del supporto e dell'aria. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Consultare la tabella sottostante per le tempistiche. Se dovesse necessitare un tempo di indurimento più breve, spruzzare sulla colla spalmata dell'acqua: in questo modo si velocizza il processo di filmazione.

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Una volta che il pannello MuroPanel è stato tagliato a misura ed è pronto per essere assemblato, stendere la colla sulle fresate del cartongesso. E' sufficiente l'applicazione su un solo lato della fresata. Una volta stesa la colla, ripiegare i bordi e costruire il cassonetto. Fissare i bordi con del nastro adesivo in modo da tenerli fermi fino al completo indurimento della colla. Durante l'impiego non respirare i vapori, aerare adeguatamente i locali. Evitare il contatto con la pelle; è consigliabile l'uso di guanti.

Certificazioni e Prestazioni

Base		isocianato
Peso specifico		1,18 g/cm ³
Viscosità	Haake VT 180 a 20°	8.000 mPa s +/- 1.000 mPa s
Consistenza		Media viscosità
Quantità di applicazione		Circa 100 gr/m ²
Tempo Aperto		15-25 a 20°.
Pressatura		Forza minima 0,6 N/mm ²
Tempo di pressatura		60 minuti a 20°
Tempi di consolidamento		Completamente indurito dopo 24h
Stoccaggio		6 mesi a 20°C

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili. Data: novembre 2014.

- LA SEGUENTE SCHEDA TECNICA NON É VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -

PosaClima

un marchio CSB F.lli Straudi S.p.a.

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13

info@posaclima.it